

Stone Care

Ακρυλικό βερνίκι πέτρας

KRAFT
PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
7-8m²/L



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
πινέλο, ρολό
ή πιστόλι αέρος.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 ώρα



Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας, ακρυλικό βερνίκι διαλύτου, για πέτρες και πορώδεις επιφάνειες δομικών στοιχείων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

Προστατεύει και διακοσμεί πορώδη υποστρώματα όπως πέτρες, τούβλα, τσιμεντοειδή υποστρώματα κλπ.

Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, διεισδύει στο υλικό και σχηματίζει αδιάβροχο φίλμ, αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας, προστατεύει από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, την διάβρωση και την φυσική φθορά.

Επιπλέον, χάρη στα φίλτρα UV που περιέχει είναι ανθεκτικό στις καυρικές συνθήκες και στην έντονη ηλιοφάνεια.

- » **Ισχυρή διεισδυτική ικανότητα**
- » **Προστατεύει την πέτρα από την διάβρωση**
- » **Αναζωογονεί την εμφάνιση της πέτρας**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φροέα	Ακρυλικό
Ειδικό Βάρος {ISO 2811} @ 25°C	0.90 Kg/L ($\pm 0,02$)
Στερεά κ.β. {ISO 3251-03}	20% (± 2)
Ιξώδες-Flow Cup N04 {ISO 2431} @ 25°C	14 sec (± 2)
Απόδοση ανά στρώση	7-8 m ² /L*

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Συνδετικά Αστάρια Α/η (Δ)

- Όριο Π.Ο.Ε.: 750g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 749 g/L.

 **VOC
CONTROL**



Stone Care

Ακρυλικό βερνίκι πέτρας



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές ή βερνίκια κλπ.

Σε νέες επιφάνειες από πέτρα: πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε καλά.

Σε βαμμένες επιφάνειες με μούχλα/άλγη: αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα, τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια, εφαρμόστε το KRAFT MOLD BLOCKER και μετά από 24 ώρες, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT STONE CARE.

Σε πέτρινα δάπεδα: πριν από την εφαρμογή του βερνικιού, αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα, πλύνετε την επιφάνεια με νερό και στεγνώστε καλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Έτοιμο προς χρήση.
- » Ελέγξτε την επιφανειακή υγρασία πριν τη βαφή. Η επιφάνεια πρέπει να έχει στεγνώσει καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT STONE CARE για κάθετες επιφάνειες και 2 στρώσεις για δάπεδα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής περίπου 4 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε περίπου 1 ώρα στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 50% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους με διαλυτικό NITRO 1100 και έπειτα, με νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε διάφανο σε συσκευασίες των 0.75L και 2.5L.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr