


NEOPOR F 80

Γραφιτούχο Αυτοσβενύμενο
Διογκωμένο Πολυστερένιο.
Πιστοποιημένο κατά EN 13163.



Το Neopor EPS 80 Grey αποτελεί ένα νέο καινοτόμο υλικό Διογκωμένου Πολυστερενίου, το οποίο χρησιμοποιείται στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAtotal. Έχει ασημένιο γκρι χρώμα και προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη θερμομονωτική απόδοση (15%-20%) σε σχέση με τα συμβατικά θερμομονωτικά υλικά. Με εξαίρεση τη βελτιωμένη θερμομονωτική του απόδοση ακόμη και σε χαμηλές πυκνότητες σε σχέση με το λευκό Διογκωμένο Πολυστερένιο (EPS) το Neopor EPS 80 Grey διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα των μηχανικών και οικολογικών ιδιοτήτων του EPS. Το Neopor EPS 80 Grey παράγεται από αυτοσβενύμενη πρώτη ύλη η οποία περιέχει επιβραδυντικά φλόγας.

- » Χαμηλότερος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ($\lambda = 0,031\text{W/mK}$) απ' όλα τα αφρώδη πλαστικά
- » Σταθερότητα διαστάσεων
- » Αντίσταση στην εκδήλωση βακτηριδίων και μυκητών
- » Μηδενική τοξικότητα
- » Αυτοσβενύμενη συμπεριφορά στη φωτιά 100% ανακυκλώσιμο
- » Φιλικό προς το περιβάλλον, παράγεται χωρίς τη χρήση CFC και HCFC
- » Πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN 13163
- » Εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή οδηγία ETAG 004 για χρήση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (CLIMAtotal - ETA 10/0122)


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ στους 10°C prEN 12667	0,031 W/mK
Μήκος L & Πλάτος W EN 822	1000 x 600 mm
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	
Μήκος L & Πλάτος W	± 2 mm
Πάχος T	±1 mm
Τετραγωνικότητα S	± 2/1000 mm
Επιπεδότητα P	±5 mm
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Καμπτική αντοχή σ_b	125 KPa 1,28 Kp/cm ² 0,13 N/mm ²
Θλιπτική τάση για 10 % παραμόρφωση σ_{10}	80 KPa
Εφελκυστική τάση κάθετα στις όψεις σ_{\perp}	150 KPa
Μακροπρόθ. απορρόφηση ύδατος σε βύθιση	3,0%
Αντίσταση διαπερατότητας υδρατμών μ (Αέρας $\mu=1$)	20 - 40
Φαινομένη πυκνότητα	18 - 20
Αντίδραση στη φωτιά	E



NEOPOR F 80

Γραφитоύχο Αυτοσβενύμενο
Διογκωμένο Πολυστερένιο.
Πιστοποιημένο κατά EN 13163.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

» Πριν από την επικόλληση των πλακών θα πρέπει να τοποθετηθεί ο μεταλλικός οδηγός εκκίνησης (βλ. Τεχνικό Έντυπο BIOCLIMA).

Η επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών στο υπόβαθρο γίνεται με χρήση του υλικού συγκόλλησης Strong Bond. Ο συνηθισμένος τρόπος εφαρμογής του υλικού συγκόλλησης είναι μια συνεχή λωρίδα στην περίμετρο της πλάκας και ενδιάμεσα σε 3 σημείωμα στην προς επικόλληση επιφάνεια. Αν το υπόβαθρο είναι τελείως επίπεδο (π.χ τσιμεντοσανίδα) τότε το υλικό συγκόλλησης Strong Bond εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα 3-6mm.

» Το υλικό συγκόλλησης δεν εφαρμόζεται ποτέ στα σόκορα των θερμομονωτικών πλακών και δεν θα πρέπει να υπάρχει ποτέ υλικό στους αρμούς των θερμομονωτικών πλακών αφού δημιουργούνται έτσι θερμογέφυρες.

» Στις γωνίες συνιστάται οι πλάκες να «δένονται» μεταξύ τους, δηλαδή να μην υπάρχει κατακόρυφος αρμός. Το δέσιμο σε εσωτερική γωνία δεν συνιστάται. Οι πλάκες εφαρμόζονται από κάτω προς τα πάνω. Μόνο κάτω από τον οδηγό εκκίνησης εφαρμόζονται από πάνω προς τα κάτω. Στις γωνίες συνιστάται οι πλάκες να υπερκαλύπτουν περίπου 5-10 mm τις κάθετα εφαρμοσμένες και μετά την ωρίμανση του υλικού συγκόλλησης (μετά από μια ημέρα) να κόβονται και να τρίβονται.

Τα άκρα των πλακών πρέπει να είναι πάντοτε ορθογώνια. Αρμοί των πλακών μεγαλύτεροι από 5mm θα πρέπει να γεμίζονται με κομμάτια από θερμομονωτικές πλάκες. Μέχρι 5mm μπορεί να γεμίζονται και με αφρό πολυουρεθάνης. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι η επιπεδότητα της τελικής επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία αρμών (είτε οριζόντιων είτε κατακόρυφων) στην περασιά των ορίων ενός παραθύρου ή μιας πόρτας ή ενός οποιουδήποτε ανοίγματος.

Συνιστάται η τοποθέτηση ολόκληρων πλακών θερμομόνωσης. Κομμάτια πλακών με μήκος τουλάχιστον 150mm μπορεί να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης αλλά ποτέ σε ακμές, γωνίες και ανοίγματα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση του Neopor EPS 80 Grey είναι 1m²/m².

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Οι θερμομονωτικές πλάκες με διαστάσεις 1,00x0,60m και πάχος από 2cm έως 10cm διατίθενται σε δέματα με διαστάσεις 1,00x0,60x0,40m.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr