

Acrylic Plaster

Ακρυλικό επίχρισμα



ΑΡΑΙΩΣΗ

0%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2.0-3.7Kg/m²



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

μεταλλική
σπάτουλα, πιστόλι
παχύρρευστων
υλικών



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



CE

DRUCKFARBEN HELLAS SA

Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos

10

1224-CPR-0203

DoP: 00-1224-2 (CPR EU/305/2011)

ETA 10/0122-ETAG 004

DoP: 02-1224-3 (CPR EU/305/2011)

EN 15824

Render based on organic binders for use externally and internally

Reaction to fire	NPD
Water absorption	w3
Water vapour diffusion	V2
Tensile strength to substrate	>0.25/mm ²
Thermal conductivity	NPD
Durability	NPD
Hazardous substance	NPD

Διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση, οργανικό επίχρισμα υψηλών στερεών. Βασίζεται σε συνδυασμό ακρυλικού πολυμερούς αιωρήματος, φυσικών κόκκων και πρόσθετων βελτιωτικών ουσιών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από συνήθη δομικά υλικά καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες. Είναι πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122, για να χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς βελτιώνει την αντοχή και απόδοση των συστημάτων αυτών και ιδίως του συστήματος ClimaTotal. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στη βροχή, τον παγετό, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υγρασία της θάλασσας και τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων, άλγινων και μυκήτων. Έχει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα και διαπνοή.

- » Ανθεκτικό φινίρισμα
- » Υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα και διαπνοή
- » Εξαιρετική μηχανική αντοχή
- » Αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα (μέγιστη κοκκομετρία) (mm) (ISO 2811)	K10 (1.0) K15 (1.5) K20 (2.0) R15 (1.5) R25 (2.5)
Ειδικό βάρος (EN 2811)	White 1.75g/cm ³ (±0.05)
pH	8.5-9.5
Ρυθμός μεταφοράς υδρατμών (EN 7783-2)	≥20g/m ² d
Υδρατμοδιαπερατότητα (EN 7783-2)	0.2-0.6m (class II)
Υδατοαπορρόφηση (EN 1062-3)	≤0.5Kg/m ² h ^{0.5} (class w3)
Κατανάλωση (kg/m ²)	K10 (2.0-2.2) K15 (2.6-3.0) K20 (3.4-3.8) R15 (2.6-3.0) R25 (3.3-3.7)*

* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

EOTA

BIOCLIMA®
ΓΕΩΤΡΟΦΗΘΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

VOC CONTROL



Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ)

- Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 35g/L.

Acrylic Plaster

Ακρυλικό επίχρισμα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT PUTTY για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. Συνιστάται το νωπό σκυρόδεμα, ο στόκος, ο σοβάς και οι επιφάνειες γύψου να αφήνονται να στεγνώσουν για τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εφαρμογή του ACRYLIC PLASTER.
- » Σε πορώδεις, νέες επιφάνειες ή ήδη βαμμένα υποστρώματα και επι της ενισχυτικής επίστρωσης Strong Bond του συστήματος CLIMATotal® εφαρμόστε μια στρώση PLASTER PRIMER.
- » Μετά από 24 ώρες εφαρμόστε μια στρώση ACRYLIC PLASTER, με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, και ρυθμίστε το πάχος της επίστρωσης στο μέγεθος κόκκου, με πλαστική σπάτουλα. Σε μεγάλες επιφάνειες συνιστάται να εφαρμόζεται χωρίς διακοπή, υγρό σε υγρό, προκειμένου να αποφευχθούν οι ορατές συνδέσεις.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία:** Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα ή πιστόλι παχύρρευστων υλικών. Στη συνέχεια τρίψτε με πλαστική σπάτουλα για λείανση της επιφάνειας στο μέγεθος του κόκκου.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.
- » **Αραίωση:** Δεν συνιστάται αραίωση.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Χρόνος πλήρους στεγνώματος:** 14 ημέρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%. Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία
- » Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δράπανο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα. Προστατέψτε την εφαρμοσμένη επιφάνεια με λινάτσες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό και διάφανη βάση σε πλαστικά δοχεία των 25kg.
- » Χρωματίζεται σε όλες τις F-αποχρώσεις Kraft Inspired Color.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας γυυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr