

# Bonding Primer

Αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων με συνθετικές ρητίνες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



ΑΡΑΙΩΣΗ  
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
4-6m<sup>2</sup>/Kg



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ρολό, πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1-2 ώρες



Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με χαλαζιακή άμμο, έτοιμο προς χρήση, που δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια και ενισχύει την πρόσφυση κονιαμάτων. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές λείες ή χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες όπως εμφανές σκουρόδεμα, πλακάκια, πλαστικά και μέταλλα. Έχει υψηλή αντοχή στα αλκάλια. Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης για σπατουλάρισμα βαμμένων και πολύ λείων επιφανειών, σοβάτισμα εμφανούς μπετόν, αστάρωμα μεγάλων ρωγμών ή σπασμένου μπετόν (γωνίες κλπ), που πρόκειται να σοβατιστούν, επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε μη δομικές επιφάνειες (PVC, μέταλλο), επικόλληση νέων πλακιδίων ή σπατουλάρισμα υπάρχοντων πλακιδίων. Αποτρέπει την οξείδωση των μεταλλικών επιφανειών χάρη στην τεχνολογία μετανάστευσης ιόντων.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος {ISO 2811 @ 25°C}	1.46g/cm <sup>3</sup> (±0,02)
Στερεά κατ'όγκο	34-35%
Ιξώδες {ASTM D-562}	80-100KU
pH	8.5-9.5
Απόδοση ανά στρώση*	4-6m <sup>2</sup> /Kg

\* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Συνδεδειγμένα αστάρια Α/η (Υ).

- Οριακή τιμή φάσης: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 23g/L.

# Bonding Primer

Αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων με συνθετικές ρητίνες για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.

- » Πριν να εφαρμόσετε αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει.
- » Σε μεταλλικές επιφάνειες συνίσταται η απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια στρώση KRAFT MOLD BLOCKER και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT PUTTY για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Όταν πρόκειται να σοβατιστεί λεία επιφάνεια ενδείκνυται να εφαρμόζονται δύο στρώσεις από το KRAFT BONDING PRIMER, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η «ανάγλυφη» υφή του.

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία:** Εφαρμόστε το προϊόν με ρολό ή πινέλο.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα.
- » **Αραίωση:** Δεν συνίσταται αραίωση του προϊόντος.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Απαιτούμενος χρόνος πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος:** 6 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε λευκό σε πλαστικά δοχεία των 5kg και 15kg.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00  
Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)