

# Flexo Plaster

Ακρυλικό ελαστομερές τελικό επίχρισμα.



ΑΡΑΙΩΣΗ

0%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2-3.7kg/m<sup>2</sup>



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

μεταλλική  
σπάτουλα, πιστόλι  
παχύρρευστων  
υλικών



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



DRUCKFARBEN HELLAS SA  
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos  
10  
1224-CPR-0203  
DoP: 00-1224-2 (CPR EU/305/2011)  
ETA 10/0122-ETAG 004  
DoP: 02-1224-2 (CPR EU/305/2011)

EN 15824

Render based on organic binders for use externally and internally	
Reaction to fire	NPD
Water absorption	w3
Water vapour diffusion	V2
Tensile strength to substrate	>0.25/mm <sup>2</sup>
Thermal conductivity	NPD
Durability	NPD
Hazardous substance	NPD

Διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση, οργανικό επίχρισμα υψηλών στερεών. Βασίζεται σε συνδυασμό UV-αλληλοδικοτυούμενου, υδροφοβικά τροποποιημένου, υψηλής ελαστικότητας πολυμερούς αιωρήματος, φυσικών κόκκων και πρόσθετων βελτιωτικών ουσιών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από συνήθη δομικά υλικά καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες. Είναι πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122, για να χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε εξωτερικά θερμομονωτικά συστήματα, καθώς βελτιώνει την αντοχή και απόδοση των συστημάτων αυτών και ιδίως του συστήματος ClimaTotal. Το Flexo Plaster είναι ειδικά σχεδιασμένο για θερμά μεσογειακά κλίματα, ώστε να ανθίσταται στις υψηλές θερινές αλλά και τις χειμερινές θερμοκρασίες. Εξαιτίας της τεχνολογίας συνδετικών υλικών υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει, προσφέρει ένα μη ρηγματούμενο φιλμ προστασίας δομικών επιφανειών. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στη βροχή, τον παγετό, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υγρασία της θάλασσας και τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων, άλγεων και μυκήτων. Έχει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, υψηλή υδατμοδιαπερατότητα και διαπνοή.

- » **Εξαιρετική αντιστάση στη βρωμιά.**
- » **Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.**
- » **Εξαιρετική ελαστικότητα.**
- » **Εξαιρετική σταθερότητα του χρώματος.**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα (μέγιστη κοκκομετρία) (mm)	Fine (0.6) K10 (1.0) K15 (1.5) K20 (2.0) R15 (1.5) R25 (2.5)
Ειδικό βάρος (ISO 2811)	Λευκό=1.80Kg/L (±0.05)
Στερεά κατ'όγκο	64-65%
Ιξώδες (ISO 2555)	30000-50000cps
pH	8,9-9,5
Κατανάλωση (kg/m <sup>2</sup> )	Fine (2.1-2.5) K10 (2.0-2.2) K15 (2.6-3.0) K20 (3.4-3.8) R15 (2.6-3.0) R25 (3.3-3.7)*

\* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.



**Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ).**

- Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 35 g/L.

# Flexo Plaster

Ακρυλικό ελαστομερές τελικό επίχρισμα.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.
- » Πριν την εφαρμογή αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Μπορείτε να εφαρμόσετε μια στρώση KRAFT Mold Blocker και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών. Συνιστάται το νωπό σκυρόδεμα, ο στόκος, ο σοβάς και οι επιφάνειες γύψου να αφήνονται να στεγνώσουν για τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την εφαρμογή του FLEXO PLASTER.
- » Σε πορώδεις, νέες επιφάνειες ή ήδη βαμμένα υποστρώματα και επί της ενισχυτικής επίστρωσης Strong Bond του συστήματος CLIMATotal® εφαρμόστε μια στρώση PLASTER PRIMER.
- » Μετά από 24 ώρες εφαρμόστε μια στρώση FLEXO PLASTER, με σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, και ρυθμίστε το πάχος της επίστρωσης στο μέγεθος κόκκου, με πλαστική σπάτουλα.
- » Σε μεγάλες επιφάνειες συνιστάται να εφαρμόζεται χωρίς διακοπή, υγρό σε υγρό, προκειμένου να αποφευχθούν οι ορατές συνδέσεις.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία:** σπάτουλα ή πιστόλι παχύρρευστων υλικών.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.
- » **Αραίωση:** Δεν συνιστάται η αραίωση του Flexo Plaster.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Ελαχιστος χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » **Χρόνος πλήρους στεγνώματος:** 14 ημέρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%. Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκώνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία.
- » Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δράπανο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.

- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα. Προστατέψτε την εφαρμοσμένη επιφάνεια με λινάτσες.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό και διάφανη βάση σε πλαστικά δοχεία των 25kg.
- » Χρωματίζεται σε όλες τις F-αποχρώσεις Kraft Inspired Color.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00  
 Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)