

Master Basics

Υψηλής ποιότητας βασικό χρώμα



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Υψηλής ποιότητας βασικό χρώμα για χρωματισμό πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή χρωστική δύναμη για δημιουργία άπειρων αποχρώσεων. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί ως έχει διαθέτει αντοχή στο συχνό πλύσιμο, είναι φιλικό προς το χρήστη, δουλεύεται εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα και είναι σχεδόν άοσμο.

- » Υψηλή χρωστική δύναμη
- » Αποτελεσματική κάλυψη
- » Ευκολία ανάμιξης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος* {ISO 2811 @ 25°C}	1,26-1,42Kg/L								
Στερεά κ.β.* {ISO 3251-03}	54% (±3)								
Ιξώδες* {ASTM D 562-05 @ 25°C}	105KU (±15)								
Ιξώδες βαφής* {ASTM D 562-05 @ 25°C}	80 KU (±15)								
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	<3,0 units								
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	<10,0 units								
pH	8,5-9,7								
Απόδοση ανά στρώση**	10-12m ² /L								
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	75μm (±10)								
Χρωματικές συντεταγμένες {ASTM E 308-99 @ D65 10°}	(±1)	10	11	30	42	50	60	80	90
	X	66	12	27	32	6,4	5,6	8	3
	Y	70	9,4	15	28	6,6	11	8,0	4
	Z	7,7	5,7	4,3	7,2	21	7,2	6	4

* Ανάλογα την βάση και την απόχρωση.

** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές A/a (Y).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

Master Basics

Υψηλής ποιότητας βασικό χρώμα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, ή του χρωματισμένου με MASTER BASICS χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT ή Go! ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων:** Χρησιμοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.
- » **Ανάμιξη με πλαστικό/ακρυλικό χρώμα:** Σε περίπτωση χρήσης για χρωματισμό λευκών χρωμάτων, απαιτείται πολύ καλή ανάδευση με το χέρι ή με μηχανή ανάδευσης, πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5-15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό και πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER BASICS ή χρώματος χρωματισμένου με KRAFT MASTER BASICS για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 5-7 ώρες.
- » **Επιφανειακό στέγνωμα:** 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στυλπνότητα ή την απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε 8 έτοιμες αποχρώσεις (10-Κίτρινο, 11-Κεραμιδί, 30-Κόκκινο, 42-Ωχρα, 50-Μπλέ, 60-Πράσινο, 80-Καφέ, 90-Μαύρο) σε συσκευασίες 0,180L, 0,375L, 0,750L και 3L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr