

Master Hydrocontrol

Αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα
υψηλής ποιότητας



Αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας. Χάρη στην ισοθερμική του ιδιότητα και τα μικροσκοπικά υλοσφαιρίδια που περιέχει εξισορροπεί τη θερμοκρασία των τοίχων και αποτρέπει την υγρασία συσσωρευμένων υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Έτσι προλαμβάνει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και αποτρέπει την εμφάνιση υγρασίας μούχλας και μυκήτων. Διαθέτει ισχυρή αντιμυκητιακή και αντιμικροβιακή προστασία στην επιφάνειά του, πιστοποιημένη από το διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο IMSL.

Λόγω της διπλής του δράσης είναι ιδανικό για οικιακούς χώρους με έντονη υγρασία όπου δημιουργούνται υδρατμοί καθώς και σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό ή και απουσίας φυσικού φωτισμού, όπως μπάνια, WC, κουζίνες, υπόγεια κλπ. Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο και απορρυπαντικά. Είναι πολύ ήπιας οσμής. Λόγω της πολύ χαμηλής του στυλπνότητας καλύπτει όλες τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ultra mat φινίρισμα.

- » Αντοχή στο πλύσιμο
- » Υπέροχο ultra mat φινίρισμα
- » Ιδανικό για κουζίνα και μπάνιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	PVA-VeoVa/S-Ac
Ειδικό Βάρος* {ISO 2811 @ 25°C}	0,98 (±0,05)
Στερεά κ.β. {ISO 3251-03}	60% (±3)
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	110KU (±15)
Ιξώδες Βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	85KU (±15)
Στυλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	<2,5 units
Στυλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	<2,5 units
pH	8,5-9,5
Απόδοση ανά στρώση****	8-10m ² /L
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (3 στρώσεις)	120μm (±20)
Αντιμικροβιακή Δράση @ 24h*** {ISO 22196:2011}	≥99,98% μείωση μικροβίων
Αντοχή στην Ανάπτυξη Μούχλας** {BS3900/G6}	<1% ανάπτυξη μούχλας μετά από 12 εβδομάδες

* Ανάλογα την βάση και την απόχρωση.

** Ενάντια διαφόρων τύπων μυκήτων.

*** Ενάντια στα Escherichia coli και Staphylococcus aureus.

**** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές Α/α (Υ).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L.



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Master Hydrocontrol

Αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα
υψηλής ποιότητας



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνη, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων ή/και μούχλας:** Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια με KRAFT MOLD BLOCKER και χρησιμοποιήστε ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5-10% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό και πιστόλι airless.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα, συνίσταται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνίσταται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Το λευκό χρωματίζεται με τα βασικά χρώματα KRAFT MASTER BASICS για απεριόριστες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT MASTER HYDROCONTROL για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 4-6 ώρες.
- » **Επιφανειακό στέγνωμα:** 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή την απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. Λόγω του ultra mat φινιρίσματος ενδέχεται μετά το πλύσιμο να αυξηθεί η στιλπνότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L και σε βάση χρωματισμού P σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr