

Master

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας

KRAFT

PAINTS



Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική τοιχοποιία, γυψοσανίδες κλπ. Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος **Indoor Air Comfort®** του οργανισμού Eurofins, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και την υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων.

Διαθέτει πιστοποιημένη προστασία από τους μύκητες και τα μικρόβια στον υμένα του και είναι ιδανικό για χώρους με υγρασία. Πλένεται εύκολα και αντέχει στα συχνό πλύσιμο με ήπια απορρυπαντικά. Λόγω της χαμηλής του στυλπνότητας καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα. Το λαμπερό λευκό του και οι χιλιάδες αποχρώσεις αντέχουν στο χρόνο, αναβαθμίζοντας αισθητικά τους χώρους. Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα και είναι σχεδόν άοσμο.

- » Υψηλή καλυπτικότητα
- » Αντοχή στο πλύσιμο
- » Υπέροχο ματ φινιρίσμα



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12-14m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	PVA-VeoVa
Ειδικό Βάρος {ISO 2811 @ 25°C}	1,33-1,49Kg/L*
Στερεά κ.β. {ISO 3251-03}	60% (±3)*
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	110KU (±15)*
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	80KU (±15)*
Στυλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	<4,0 units*
Στυλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	<7,0 units*
pH	8,5-9,5
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	89,5 (±1,5)**
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	0,5 (±0,5**)
Απόδοση ανά στρώση	12-14m ² /L****
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70μm (±5μm)
Αντοχή στο νερό {ISO 2812-4:2007}	Καμία μεταβολή
Αντοχή στην υγρή έκπλυση {ASTM 2486-06}	3000-8000 cycles*
Αντιμικροβιακή δράση {ISO 22196:2011}	≥ 99,98% μείωση μικροβίων @ 24h***

* Ανάλογα την βάση και την απόχρωση.

** Μόνο για το λευκό.

*** Ενάντια στην Escherichia coli και το Staphylococcus aureus.

**** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές A/a (Y).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L.



Master

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με λεκέδες/τανίνες:** χρησιμοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5-15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και το τελικό φινιρίσμα, συνίσταται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνίσταται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Το λευκό χρωματίζεται με τα βασικά χρώματα KRAFT MASTER BASICS για απεριόριστες ανοιχτές αποχρώσεις.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Σε ταβάνια συστήνεται προεραϊτικά η χρήση 2 στρώσεων του φωτοκαταλυτικού χρώματος MASTER CLEAN AIR.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 4-6 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA χρωματισμένο σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.
- » Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή την απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 375ml, 750ml, 3L και 10L και σε βάσεις χρωματισμού P, T, D, A σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Έντυπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr