

# Profi Τσιμεντόχρωμα

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα  
για εξωτερική χρήση



ΑΡΑΙΩΣΗ  
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
10-12m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό  
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1-2 ώρες



Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερική χρήση με αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή) και στην ατμοσφαιρική ρύπανση με ικανοποιητική διάρκεια ζωής. Καλύπτει αποτελεσματικά, προσφέροντας λευκό και γκρι που αντέχουν στο χρόνο. Παρέχει στην επιφάνεια την ικανότητα «αναπνοής» η οποία προλαμβάνει την εμφάνιση υγρασίας. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και είναι ιδανικό για συχνή επαναβαφή και φρεσκάρισμα. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλες τις συνηθισμένες δομικές επιφάνειες όπως σοβάς τσιμέντο, γυψοσανίδα κλπ.

- » Υψηλή καλυπτικότητα
- » Διαπνοή
- » Ιδανικό για τσιμεντοειδείς επιφάνειες

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος* {ISO 2811 @ 25°C}	1,48-1,55Kg/L
Στερεά κ.β.* {ISO 3251-03}	59% (±3)
Ιξώδες* {ASTM D 562-05 @ 25°C}	110KU (±15)
Ιξώδες βαφής* {ASTM D 562-05 @ 25°C}	85KU (±15)
Στιλπνότητα 60** {ISO 2813-99}	<3,0 units
Στιλπνότητα 85** {ISO 2813-99}	<10,0 units
pH	8,6-9,6
Δείκτης Λευκότητας** {ASTM E 313-98}	89,0 (±1,5)
Δείκτης Κιτρινίσματος** {ASTM E 313-98}	0,5 (±0,5)
Απόδοση ανά στρώση***	10-12m <sup>2</sup> /L
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	70μm (±5)

\* Ανάλογα την απόχρωση.

\*\* Μόνο για το λευκό

\*\*\* Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας



Εξωτερικούς τοίχους ορκετού υποστρώματος Α/γ (Υ).

- Οριακή τιμή: 40g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 39g/L.

# Profi Τσιμεντοχρωμα

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα  
για εξωτερική χρήση



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » Αφήστε τις νέες επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την εφαρμογή του χρώματος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 7 ημέρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 5-10% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT PROFİ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 4-5 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό και γκρι σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 9L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)