

Rust Blocker Aqua

Αντισκωριακό αστάρι νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση



Υδατοδιαλυτό αντισκωριακό αστάρι εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με υψηλή πρόσφυση σε επιφάνειες σιδήρου, αλουμινίου, γαλβανιζέ, ψευδαργύρου, χρωμίου, μπρούντζου ή χαλκού. Εξασφαλίζει μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία και επικαλύπτεται με υδατοδιαλυτά χρώματα καθώς και με χρώματα διαλύτου. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα.

- » Υψηλή αντισκωριακή προστασία
- » Εξαιρετική πρόσφυση
- » Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

ΑΡΑΙΩΣΗ
5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
14-16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό
πιστόλι αέρος
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
20-40 λεπτά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος* {ISO 2811 @ 25°C}	1.27kg/L(±0.02)*
Στερεά κ.β* {ISO 3251-03}	45 % (±1)*
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	90 KU (±10KU)*
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	70 KU (±15KU)
Στιλνότητα @ 60° {ISO 2813-99}	<10.0 units
Απόδοση ανά στρώση	8 - 10 m ² /L**
Προτεινόμενο Ξηρό Πάχος βαφής (1-2 στρώσεις)	40-80 μm

* Ανάλογα την απόχρωση.

** Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Α/Θ (Δ).

- Οριακή τιμή: 140g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 20g/L

Rust Blocker Aqua

Αντισκωριακό αστάρι νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνης, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » Σε νέες επιφάνειες: Προηγείται ελαφρά απολείανση (τρίψιμο), απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός και έπειτα εφαρμογή 1- 2 στρώσεων KRAFT RUST BLOCKER AQUA.
- » Σε σκουριασμένες επιφάνειες: Αφαίρεση σκουριάς, απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός και έπειτα εφαρμογή 1- 2 στρώσεων KRAFT RUST BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Σε περίπτωση εφαρμογής με πινέλο ή ρολό αραιώστε έως 5% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά. Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Πριν την τελική εφαρμογή σε γαλβανισμένες επιφάνειες ελέγξτε την πρόσφυση του υλικού.
- » Εφαρμοστε 1-2 στρώσεις RUST BLOCKER AQUA για το ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 12 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 20 - 40 λεπτά στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε κίτρινο και γκρι, σε συσκευασίες των 0.75L και 2.5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
 Email: paints.orders@druckfarben.gr