

Spachtel

KRAFT

PAINTS

100% ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
1.5-2.5 m²/kg



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Σπατουλαδόρο,
στοκαδόρο,
ατσαλίνα ή airless.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
30-45 λεπτά



Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Στόκος σπάτουλας για ξύλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, ασταρωμένα μέταλλα, ο οποίος τρίβεται εύκολα και ισχυροποιεί την επιφάνεια. Υπερτερεί του παραδοσιακού στόκου σπάτουλας ή παρετίνας που έχουν χρονοβόρο στέγνωμα, παρουσιάζουν συχνά κιτρινίσματα και ρηγματώσεις ή μπαλώματα στο τελικό χρώμα. Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, ακρυλικά ή βερνικοχρώματα, χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811} @ 25°C	1.60 kg/L (±0,02)
Στερεά κ.β {ISO 3251-03}	55% (±1%)
Ιξώδες {BF/Sp.7-RPM 20}	160e-200e c.Poise
pH	8.5-9.5
Απόδοση (m ² /Kg)	1,5-2,5*
Προτεινόμενο Πάχος Ξηρού Υμένια {ISO 6504} (μm)	> 100
Ελάχιστος Χρόνος Τριψίματος	3-4 ώρες
Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής	24 ώρες

* Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το πάχος της στρώσης και τη μέθοδο εφαρμογής.

 **VOC CONTROL**



Αστάρια Α/Ζ (Υ).

- Όριο Π.Ο.Ε.: 30g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29 g/L.

Spachtel

100% ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνη, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- » Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT ECO DUR AQUA και 2 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.
- » Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: εφαρμόζεται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT ECO DUR AQUA.
- » Νέες ξύλινες επιφάνειες: τρίψιμο, καθαρισμός, εφαρμογή μιας στρώσης KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ή KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, και 2 ή 3 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
Χωρίς αραίωση.
- » Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 30-45 λεπτά σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- » Ελάχιστος χρόνος τριψίματος: 3-4 ώρες.
- » Επαναβαφή σε 24 ώρες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
- » Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρωθεί ο KRAFT SPACHTEL με μία στρώση KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT HAFT.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 400g, 800g, 5Kg και 15Kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

+30 210 7793777

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr